

**P&G PRO LINE**



# HIGH AFFINITY

**Pour une durabilité inégalée et un lustre de longue durée  
Réagira bien au polissage effectué 1 fois par semaine maximum**

---



**Commande de produit  
n° 16**



### Caractéristiques du produit

Pourcentage de matières solides	22
pH	8,5
Densité	1,024
Viscosité (cP)	15
Couleur	Blanc

Un gallon couvre	1 500 à 2 500 pieds carrés (140 à 232 mètres carrés)
Types de planchers	Tous les types de planchers susceptibles de finition, incluant le VCT, le terrazzo, le vinyle

Cet enduit de sol durable et haut de gamme contenant plus de matières solides est conçu pour donner un remarquable lustre en profondeur.

- Fini lustré de longue durée conçu pour être extrêmement résistant à la saleté, aux égratignures, aux rayures et aux marques.
- Application remarquable en conditions environnementales et techniques d'application variées
- Formulé avec la technologie spéciale de copolymère acrylique pour résister à un achalandage important et maintenir le fini très lustré
- Résiste et s'adapte au brunissoir au propane ou électrique
- Surpasse les normes de résistance au glissement de UL.
- Conforme à la limite VOC (composés organiques volatils) de la California Air Resources Board.
- Faible odeur pour les établissements de soins de santé et ceux ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine.

### Recommandé pour

- Établissements de soins de santé
- Établissements gouvernementaux
- Établissements commerciaux
- Entreprises de services de nettoyage
- Établissements d'enseignement

### Évaluation du danger

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

Un autre enduit similaire de P&G Pro Line à envisager : **Dexterity** est un produit polyvalent pour le polissage moyennement fréquent (1 à 3 fois par semaine maximum).

FORMAT	DESCRIPTION
4 – 1 gal/3,78 L	Prêt à l'emploi
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi

**P&G PRO LINE**

**HIGH  
AFFINITY**



**Pour une durabilité inégalée et un lustre de longue durée  
Réagira bien au polissage effectué 1 fois par semaine maximum**

**Première application :**



1. Enlever toute l'ancienne cire et l'ancien enduit de sol avec le bon décapant pour enduits de sols PGPL.



2. Bien rincer le plancher à l'eau claire, puis laisser sécher.

	OUI	NON
<b>À base de copolymère acrylique</b>	<b>X</b>	
<b>Fini métallique</b>	<b>X</b>	
<b>Réparable à haute vitesse</b>	<b>X</b>	
<b>La résistance au glissement est approuvée par UL</b>	<b>X</b>	
<b>Se décape facilement</b>	<b>X</b>	
<b>Réglémenté par le DOT</b>		<b>X</b>

3. À l'aide d'une vadrouille de soie artificielle ou en microfibres propre et sèche, appliquer uniformément une couche d'enduit. Laisser sécher complètement (normalement 30 à 40 minutes). Appliquer des couches supplémentaires de la même manière et laisser sécher. Pour les planchers très poreux ou très usés, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'enduit protecteur.

### **Entretien courant :**

1. Balayer ou passer la serpillière au besoin.



2. Il est recommandé de passer l'autolaveuse ou la vadrouille humide avec le nettoyant pour planchers finis PGPL.



3. Réagira bien au polissage effectué 1 fois par semaine maximum



4. De façon périodique, vous devrez frotter vigoureusement la surface et l'enduire d'une nouvelle couche pour obtenir de bons résultats lors du polissage.