

P&G PRO LINE

Grand
OPENING



Pour un lustre « d'apparence humide » inégalé avec un polissage quotidien



**Commande de produit
n° 17**



Caractéristiques du produit

Pourcentage de matières solides	20
pH	8,5
Densité	1,024
Viscosité (cP)	15
Couleur	Blanc
Un gallon couvre	1 500 à 2 500 pieds carrés (140 à 232 mètres carrés)
Types de planchers	Tous les types de planchers susceptibles de finition, incluant le VCT, le terrazzo, le vinyle

L'enduit de sol à séchage ultra-rapide est conçu pour donner un lustre « d'apparence humide » **inégalé** lors d'un polissage à vitesse ultra-rapide quotidien.

- **Lustre inégalé** que vous utilisiez un brunissoir au propane ou un brunissoir électrique à haute vitesse (supérieure à 2500 T/M).
- Formulé avec la technologie spéciale de copolymère acrylique pour résister à un achalandage important et maintenir le fini très lustré.
- Application remarquable en conditions environnementales et techniques d'application variées.
- La résistance au glissement surpasse la classification

de UL.

- Conforme à la limite VOC (composés organiques volatils) de la California Air Resources Board.

Recommandé pour

- Détaillants, supermarchés
- Établissements de soins de santé
- Établissements gouvernementaux
- Établissements commerciaux
- Entreprises de services de nettoyage

Évaluation du danger

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

Un autre enduit similaire de P&G Pro Line à envisager : **Ambassador** est un enduit de sol à séchage ultra-rapide comparable, légèrement plus durable et conçu pour le polissage fréquent (3 à 5 fois par semaine).

FORMAT	DESCRIPTION
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi

P&G PRO LINE

**Grand
OPENING**



Pour un lustre « d'apparence humide » inégalé avec un polissage quotidien

Première application :



1. Enlever toute l'ancienne cire et l'ancien enduit de sol avec le bon décapant pour enduits de sols PGPL.



2. Bien rincer le plancher à l'eau claire, puis laisser sécher.

	OUI	NON
À base de copolymère acrylique	X	
Fini métallique	X	
Réparable à haute vitesse	X	
La résistance au glissement est approuvée par UL	X	
Se décape facilement	X	
Réglémenté par le DOT		X

- À l'aide d'une vadrouille de soie artificielle ou en microfibres propre et sèche, appliquer uniformément une couche d'enduit. Laisser sécher complètement (normalement 30 à 40 minutes). Appliquer des couches supplémentaires de la même manière et laisser sécher. Pour les planchers très poreux ou très usés, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'enduit protecteur.

Entretien courant :

- Balayer ou passer la serpillière au besoin.



- Il est recommandé de passer l'autolaveuse ou la vadrouille humide avec le nettoyant pour planchers finis PGPL.



- Polir le plancher quotidiennement ou au besoin pour maintenir l'aspect lustré.



- De façon périodique, vous devrez frotter vigoureusement la surface et l'enduire d'une nouvelle couche pour obtenir de bons résultats lors du polissage.

